



Pure & Original

FloorPaint

REGULAR

Productomschrijving.

Pure & Original FloorPaint is een hoge kwaliteitsverf op basis van polyurethaanharsen voor binnen.

De voornaamste kenmerken zijn:

- Behoeft geen primer
- Hoge hechtingskracht
- Slijtvast
- Eén potsysteem
- Uitschakeling van cement- of betonverwerking

Producteigenschappen

Glans: zijde

Kleur: Pure & Original kleurenlijst

Basisgegevens bij 20° C witte verf.

Soortgelijk gewicht;	1.2 g/cm ³
Vaste stofgehalte;	+/- 66.2 gew%
In volume;	+/- 55.2vol%
Aanbevolen droge laagdikte;	66 microm
Aanbevolen natte laagdikte;	100 microm
Theoretisch rendement;	8-12 m ² /L*
Droogtijd;	stofvrij 4 uur
Overschilderbaarheid;	min 8 uur
Vlampunt;	> 21°

* rendement is sterk afhankelijk van ondergrond.

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een koele plaats; 6 tot 12 maanden.

Toepassing

- Bescherming en verfraaiing voor houten vloeren, beton, garage-, fabrieks-, magazijn-, keldervloeren en galarijen.
- Trappen
- beschermt gronden voor licht verkeer.
- voorkomt indringing van vetten en oliën en vereenvoudigt het onderhoud.

Gebruik

Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereiding alvorens te schilderen. Breng de verf aan met een borstel, rol of drukspuit. Verdunning met terpentine (max 10%) kan goed zijn bij het spuiten. Schilder niet in direct zonlicht.

Druk Airless ; 2000 PSI

Tip ; 0.015"-0.019"

De FloorPaint Regular behoeft geen speciale primer als onderlaag, mits de 1^e laag verdunt wordt met 10% terpentine. 2^e laag kan onverdund opgebracht worden. Aanbevolen minimum laagdikte; 100µm.

Oppervlakte voorbereiding.

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of gebruik.. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem voor een langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlaktevervuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel goed na en laat het drogen. Gepelde, gebarsten of gekraakte verf dient integraal van het oppervlakte verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vetten en of oliën met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakten dienen bij voorkeur mat gewreven te worden.

Oppervlakten die zanderig of poederig zijn, vooraf goed reinigen en voorzien van een laag Pure & Original Wallfix.

Uw dealer:



Pure & Original

Let op; een vochtige ondergrond kan witte kringen veroorzaken.

Temperatuur ; >3°C, <50°C (lucht, oppervlakte en materiaal)

Gepolierde beton moet geëst worden met Pure & Original mierenzuur tot de ondergrond ruw genoeg is voor een goede hechting.

Relatieve vochtigheid; max85%

Na aanbrengen van de vloerverf deze goed laten uitharden. Plaats viltjes onder kasten en stoelen.

Veiligheid.

Zie het blad veiligheidsinformatie.

Steen.

Stenen dienen minstens 1 jaar te drogen en alle bloei op de muren dient verwijderd te zijn voor het schilderen.

Betonsteen e.d.

Allen nieuwe oppervlakken moeten drogen zoals de leverancier aanbeveelt. (meestal minimum 30 dagen). Verwijder alle vreemde materialen met een geschikte reiniger. Ruwe oppervlakken kunnen gevuld worden.

Hout.

Vochtigheidsgraad van het hout mag maximaal 16% bedragen. Het hout mag niet met de ondergrond in contact komen. Geboend hout erg goed reinigen met terpentijn. Dit geldt ook voor hout met veel hars.

Laminaat.

Opschuren, reinigen met Pure & Original super cleaner, 1 laag Pure & Original Omniprim, dit 2 dagen laten harden en aflakken met 2 lagen Floorpaint Regular.

Reiniging.

Reinig gespatte en gemorste verf onmiddellijk met terpentijn. Het is aangeraden uw gereedschap te reinigen met terpentijn om roestvorming te vermijden.

De eerste week de vloer beter niet te stofzuigen en te dweilen.

Reinigen van de vloer met natuurzeep

Aanbrengcondities.