



Pure & Original

Wallfix

IMPREGNATIE- EN FIXATIEMIDDEL

Productomschrijving

Impregnatie- en fixatiemiddel op basis van acrylaatcopolymeren voor binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken

- Hoge hechtingskracht
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
- waterregulerend

Producteigenschappen

Glans : Mat - Satin

Kleur : Transparant.

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht : + / - 1.05 g/cm³

Vaste stofgehalte : +/-14gew%

In volume : +/-13 vol%

Aanbevolen droge laagdikte: 14 microm.

Aanbevolen natte laagdikte :100 microm.

Theoretisch rendement : 15-20 m²/L

Droogtijd : stofvrij : 2u

Overschilderbaar : min 4 uur

Vlampunt : NVT

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

Toepassingen

- Stukadoorswerk
- Betonpanelen
- Cement
- Baksteen
- Pleisterwerk
- Alle ondergronden die twijfelachtig zijn qua hechting

Applicatie

Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen.

Breng de fixatie aan met een kwast of borstel of lage drukspuit. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Vraag advies. De relatieve vochtigheid mag de 85% niet overschrijden.

Breng de Wallfix aan op een DROGE ondergrond. Verwijder alle stof, vuil, niet hechtende materie e.d met borstel of door oppervlak te reinigen met een

geschikt reinigingsmiddel. Bloei wordt best verwijderd met een oplossing van bleekwater. Laat de muur goed uitdrogen achteraf.

Oppervlakte voorbereiding

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf of vernis dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden.

Specificaties

Aanbevolen systemen :

1 à 2 lagen Wallfix is voldoende naar gelang de porositeit van de ondergrond.

Veiligheid

Zie het blad veiligheidsinformatie.

Reiniging

Reinig spatten en gemorste Wallfix onmiddellijk met Water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden. Het is aangeraden de veiligheidsvoorschriften van de White Spirit te lezen alvorens gebruik.

Aanbrengcondities

Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Relatieve vochtigheid : 85% max.

Verwijderd houden van vorst.

Uw dealer: